

# Tekniskt datablad

Siloxan Fix



## Materialbeskrivning

- Beskrivning** Vattenspädbar primer baserad på silikonharts
- Användningsområde** För grundning av sugande mineraliska underlag samt lätt smetande, bärkraftiga, färgskikt.
- Egenskaper**
- God inträngande förmåga
  - Hög diffusionsöppenhet
  - Alkaliresistent
  - Spärrar mot saltutfällningar
  - Ingen karbonatiseringshämmande effekt

## Grundläggande information

- Standardfärg** Färglös
- Bindemedel** Silikonhartsemulsion
- Lösningsmedel** Vatten.
- Torrhalt** Vol %: 12
- Storlek** 10 l plastförpackning.

## Bruksanvisning

- Färggång** Beroende på underlag. Ca 8-12 m<sup>2</sup>/ltr
- Krav på underlaget** Underlaget ska vara rent, fast och bärkraftigt.
- Nyputsade ytor ska stå obehandade i minst 14 dygn under goda väderförhållanden (20°C og 65% RF) innan målning kan påbörjas.**
- Förtunning** Ska alltid förtunnas atten 1:1 med vatten.
- Applicering** Pensel, rulle eller tryckspruta.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

# Tekniskt datablad

## Siloxan Fix



**Temperatur och luftfuktighet** Min. 6 °C och max. 35 °C samt relativ luftfuktighet på max. 85 % vid applicering och härdning. Undvik att arbeta i direkt solljus.

### Systemrekommendationer

#### Grundning

Sugande underlag grundas med Sigma Siloxan Fix Aqua förtunnat 1:1 med vatten.

#### Mellanbehandling

1 x Sigma Siloxan Fill eller Sigma Siloxan Topcoat (ev. förtunnat 5% med vatten).

#### Färdigbehandling

2 x Sigma Siloxan Topcoat

Tillsättning av Sigma Winterproof

Sigma Siloxan Topcoat vit och bas Ln 4,0 %

Sigma Siloxan Topcoat bas Zn (Mörka kulörer) 2,5 %

**Torktider** Vid 23 °C och normal luftfuktighet på 50 %. Avvikelser kan förekomma vid förändring i temperatur, fuktighet och lagertjocklek.

Beröringstorr: ca 1 timme.

Övermålningsbar: ca 8 timmar.

**Rengöring av verktyg** Vatten och målartvätt.

### Mer information

**Hållbarhet** Minst 1 år vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. Begränsad hållbarhet efter öppnandet.

**Säkerhet** MAL-kod: 00-1.

Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladet vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.